

---

## **BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT      SELLEYS EPOXY FIX SUPER STEEL**

---

TRANG: 01

### **TRẠNG THÁI VẬT LÝ**

Màu sắc:	:	PHẦN A (Đen)
	:	PHẦN B (Trắng)
Thành phần chính	:	Keo epoxy
Tỷ lệ trộn	:	1:1 (theo thể tích)
Tỷ trọng	:	PHẦN A      Keo epoxy 1,58g/ml
	:	PHẦN B      Chất làm cứng 1,66 g/ml
Thời gian sống của hỗn hợp	:	3-5 phút ở nhiệt độ phòng
Thời gian đóng rắn	:	2 giờ ở nhiệt độ phòng
Khả năng chịu nhiệt	:	120°C trong 20 phút

### **ĐẶC TÍNH**

- Selleys Epoxy Fix Super Steel là keo epoxy không co ngót, nhanh đóng rắn.
- Selleys Epoxy Fix Super Steel là sự kết hợp của nhiều tính chất nổi bật, độ bền cơ học cao, khả năng chống chịu tốt với hầu hết các môi trường hóa học và khả năng chịu nhiệt. Keo lấp đầy các lỗ trống, khả năng kháng nước cao và khả năng chống chịu hầu hết nhiên liệu và dung môi.
- Keo hai thành phần có độ nhớt cao, ổn định về kích thước tốt và bám dính tốt trên nhiều chất nền khác nhau.
- Dễ xử lý với khả năng kháng hóa chất cao và hiệu suất cơ học sau khi sử dụng.
- Phù hợp nhất cho ngành công nghiệp nhựa, ngành công nghiệp hệ thống đúc và hệ thống máy bơm keo phủ bo mạch, ngành công nghiệp điện hoặc điện tử và ngành công nghiệp vữa.
- Kết dính kim loại và hợp kim, đường ống, bể chứa kim loại, bê tông và đá, cao su và bê tông, vật liệu gốm, đồ thủy tinh, phụ tùng ô tô, nút cửa, sành, sứ, gỗ, da, giấy, vải dệt, sửa chữa sợi thủy tinh, v.v.

### **CÔNG DỤNG**

- Trước tiên, nên xử lý bề mặt bằng cách lau sạch hơi ẩm, bụi, dầu mỡ, rỉ sét, sơn, oxit và mọi dị vật khác trên bề mặt liên kết trước khi thi công Selleys Epoxy Fix Super Steel.
- Để keo bám dính tốt nhất, nên sử dụng sơn lót phù hợp theo khuyến nghị trên bề mặt cần dán trước khi thi công.
- Trộn đều Phần A với phần B với tỷ lệ 1:1 theo thể tích. Sau khi trộn, sử dụng hết trong 5 phút.
- Trét một lớp hỗn hợp Selleys Epoxy Fix Super Steel mỏng lên cả hai bề mặt cần dán.

---

## **BẢNG DỮ LIỆU      SELLEYS EPOXY FIX SUPER STEEL** **KỸ THUẬT**

---

TRANG: 02

- Dán bề mặt kết dính lại trước khi hỗn hợp đặc quánh.
- Sau khi dán, ép các bề mặt lại với nhau với một lực vừa đủ để đảm bảo hỗn hợp trải đều giữa các bề mặt.
- Đợi 15 phút cho keo đóng rắn. Hỗn hợp sẽ đóng rắn hoàn toàn sau 2 giờ.
- Nên thi công ở khu vực thông gió tốt.

### **THẬN TRỌNG**

- Dội nước ngay nếu da dính keo.
- Nếu keo dính mắt, rửa ngay bằng nước và gọi bác sĩ nhãn khoa ngay lập tức.

### **BẢO QUẢN**

- Bảo quản trong thùng kín ở nơi khô ráo và thoáng mát, có thể bảo quản trong ít nhất 12 tháng (chưa trộn) kể từ ngày xuất xưởng.

Chúng tôi đã cố gắng để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng và đáng tin cậy nhưng những thông tin trên chỉ nhằm cung cấp hướng dẫn cho khách hàng của chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những tổn thất hoặc thiệt hại có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin trên, do quá trình hoặc điều kiện làm việc có thể thay đổi và tay nghề của công nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự thử nghiệm để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này.

Bản chỉnh sửa lần: 1  
Ngày: 16/05/2016